

# Vicco 3024 Fertig Feinspachtel Finish H



- ZUR VEREDELUNG DER OBERFLÄCHENGLÄTTUNG
- HOHE BODENHAFTUNG
- FÜR DIE MANUELLE ANWENDUNG
- HOHER WEIßGRAD
- OPTIMIERTE HÄRTE
- EINFACHES UND STÖRUNGSFREIES SCHLEIFEN

**EINFACHE ANWENDUNG**



**FLEXIBILITÄT**



**HAFTUNG**



**MECHANISCHE FESTIGKEIT**



EINFACH ZU VERARBEITEN  
GUTE ARBEITSPARAMETER



HOHE BODENHAFTUNG



SPACHELMASSE ZUR VEREDELUNG

## Das Produkt und seine Anwendung

Spachtelmasse für die manuelle Anwendung zur Glättung der Innenwände von Gebäuden. Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis organischer Bindemittel für Innenanwendungen, die keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Es dient zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen vor dem Streichen, Tapezieren und Verputzen. Das Produkt kann auf allen mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Zement, Kalkzement, Gipsputz, Gipskartonplatten usw. aufgetragen werden.



## Technische Daten

Verbrauch (Bei einmaliger Anwendung)	1,5 – 2,0 kg/m <sup>2</sup> x 1mm
Schüttdichte	1,92 kg/dm <sup>3</sup> (± 10%)
Substrattemperatur	+5°C bis +30°C
Verdünnen der Masse mit Wasser	max. 1% pro Paket
Trockenzeit	ca. 12 Stunden / 1mm *
Haftung [EN 15824: 2017]	≥ 1,5 MPa
Brandverhalten [EN 15824: 2017]	A2-S1, d0
Zusammensetzung	Eine Mischung aus mineralischen Füllstoffen, Haftvermittlern, Konservierungsmitteln, Modifikatoren und Wasser.
Verpackung	Einheitspaket: Eimer 17kg Großverpackung: Folienpalette: 44 x 17kg
Werkzeuge	Langsamlaufender Mixer, Korbmixer, Edelstahlkelle.
Lagerung	Haltbarkeit im verschlossenen Gebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum bei +5°C bis +30°C. Das Öffnen der Verpackung kann diese Zeit erheblich verkürzen. Auf der Verpackung sind Produktionsdatum, Sortiment und Produktionschargennummer angegeben.

\* Die Größe ist abhängig von den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, der Art und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Mit der Veröffentlichung des vorliegenden technischen Datenblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, frei von haftungsmindernden Stoffen wie Schmutz, Staub oder Fettflecken sein. Bestehender Algen- und Pilzbefall sowie nicht tragfähige dampfdichte Anstriche müssen entfernt werden. Es empfiehlt sich, Untergründe mit erhöhter Saugfähigkeit vorab mit einer entsprechend verdünnten Grundierung VICCO Grundierung zu grundieren. Zum Füllen größerer Hohlräume, Risse, Kratzer etc. VICCO Gipsspachtel verwenden. In diesem Fall kann mit dem Füllen erst begonnen werden, nachdem die gefüllten Hohlräume vollständig getrocknet sind.

### Verarbeitung

Unmittelbar vor dem Auftragen die Masse mit einem langsam drehenden Rührwerk aufrühren. Eine zu schnelle Rotation des Rührwerks kann zu Lufteinschlüssen führen, was wiederum zur Bildung von Luftblasen während der Applikation führt. Um die entsprechende Arbeitskonsistenz zu erhalten, darf eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden (nicht mehr als 1% pro Packung). Tragen Sie es gleichmäßig auf den Untergrund in einer Dicke von ca. 1 mm auf. Nach vollständiger Trocknung können die nächsten Schichten erneut aufgetragen werden, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Die Trockenzeit ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und überschreitet in der Regel 12 Stunden / 1 mm Schichtdicke nicht. Vor dem Lackieren, nachdem der Kitt vollständig getrocknet ist, sollte er geschliffen und entstaubt werden.

### Empfehlungen

Die Umgebungstemperatur während des Auftragens und Trocknens der Spachtelmasse sollte zwischen + 5 ° C und + 30 ° C liegen. Optimale Anwendungstemperatur + 20°C. Unmittelbar vor dem Auftragen die Masse mit einem langsam drehenden Rührwerk aufrühren. Werkzeuge sollten sofort nach Beendigung der Arbeit mit Wasser gewaschen werden. Entfernen Sie Schmutz, bevor er trocknet.



#### **Hinweise**

Die im Handbuch enthaltenen Informationen sollen eine optimale Verwendung des Produkts gewährleisten, stellen jedoch keine Grundlage für die gesetzliche Haftung des Herstellers dar, da die Leistungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der guten Baupraxis auszuführen. Jeder Eingriff in die Zusammensetzung des Produkts ist nicht akzeptabel und kann die Qualität des verwendeten Materials erheblich beeinträchtigen. Bei Kombination mit Produkten anderer Hersteller oder nicht in den Referenzdokumenten (KOT und ETA) enthaltenen Produkten übernehmen wir keine Verantwortung.

#### **Sicherheit**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Kindern fernhalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften ordnungsgemäß gekennzeichneten Abfallbehältern zuführen.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gehen Sie gemäß dem Sicherheitsdatenblatt vor.

#### **Normen, Zulassungen, Zertifikate**

**VicCO 3024 Fertig Feinspachtel Finish H** begutachtet nach der Norm: EN 15824 : 2017

Leistungserklärung Nr. DE-3024-CE